ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2157

МАСЛО БАЗОВОЕ SN

ТУ BY 300042199.060-2016

Марка: **SN 1200**

Дата изготовления: **18.07.2021**

Дата отбора пробы: **18.07.2021**

Дата проведения испытаний: **18.07.2021-19.07.2021**

Номер резервуара: **P190** Масса нетто: **756** тонн

Регистрационный номер пробы: **27735** Номер партии: **2157**

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Внешний вид	Чистое и прозрачное	соответствие	По п.4.2 ТУ BY 300042199.060-2016
2	Вязкость кинематическая, мм^2/с -при 40°С	не нормируется	258,2	ГОСТ 33-2016
	-при 100°С	19,00 - 22,00	20,72	
3	Индекс вязкости, не менее	90	94	ГОСТ 25371-2018
4	Цвет по ASTM, не более	5,5	4,5	СТБ 1796-2007
5	Температура текучести, °С, не выше	-12	-12	СТБ 1557-2015
6	Коксуемость, %, не более	0,50	0,25	СТБ ИСО 10370-2003
7	Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
8	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	ГОСТ 2477-2014
9	Потери от испарения, % масс., не более	3,0	1,7	ГОСТ 32330-2013 метод В
10	Плотность при 20°С, кг/м^3	не нормируется	890,3	СТБ 1468-2014
11	Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более	0,05	0,028	ГОСТ 32327-2013
12	Массовая доля золы, %, не более	0,006	0,005	ГОСТ 1461-75
13	Массовая доля серы, %, не более	1,20	0,968	СТБ 1420-2003
14	Содержание селективных растворителей, % масс., не более	0,3	отсутствие	ГОСТ 1057-2014
	- в том числе фенола, % масс., не более	0,002	отсутствие	
15	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	260	282	ГОСТ 4333-2014
16	Температура самовоспламенения, °С, не ниже*	350	386	ГОСТ 12.1.044-89
17	Плотность при 15 °С, кг/м^3 **	не нормируется	893,4	СТБ 1468-2014

* - испытания проведены в научно-исследовательском центре Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № BY/112 1.0192, срок действия до 17.09.2020).

* * показатель по п.17 определяется по требованию потребителя

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 300042199.060-2016.

Транспортирование и хранение масла производят по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок масла - 6 месяцев с даты изготовления.

Дата выдачи паспорта: **19.07.2021**

Представитель продавца

Мурашко Г.А
по дов.№162 от 18.09.2020г.